# ADEFIX® FLOORSTYL® & WALLSTYL® Pegamento





## Propiedades técnicas:

| | |
|---|---|
| Base | Dispersiones sintéticas |
| Consistencia | Pasta |
| Polimerización | Polimerización física |
| Tiempo abierto | 15 min. |
| Tiempo de secado | 24-48hrs |
| Densidad | Ca 1.3g/mL |
| Resistencia a las temperaturas | -20°C to +70°C (después de su endurecimiento) |

## Producto:
ADEFIX® F&W es un pegamento de fijación universal muy fuerte desarrollada para los guardasillas y zócalos WALLSTYL® – FLOORSTYL® de NMC con una adherencia inicial extremadamente elevada. Aplicable especialmente sobre las superficies porosas.

## Características:
- Ecológico, sin disolventes
- Puede ser pintada con pinturas en fase acuosa
- Corrige las irregularidades de los fondos
- Adherencia inicial : > 100 $kg/m^2$
- Encolado sobre una cara
- Resistencia al agua después de su endurecimiento

## Aplicaciones:
Buena adherencia sobre la mayor parte de las superficies porosas.




www.nmc.eu



**NMC sa**
Gert-Noël-Straße - B-4731 Eynatten - Belgien
Tel.: +32 87 85 85 00
Fax: +32 87 85 85 11
E-Mail: info@nmc.eu



# ADEFIX®
# FLOORSTYL® & WALLSTYL® Pegamento



Adaptada para la fijación de los zócalos sobre los soportes verticales de hormigón, piedra, yeso, madera, etc.

## Envasado:
Color: blanco
Embalaje: cartucho 310 ml

## Tiempo de almacenamiento:
12 meses en su embalaje cerrado en un entorno seco y fresco, a unas temperaturas de +5°C a +25°C.

## Soportes:
Naturaleza: todos los soportes salvo los de polietileno, polipropileno, polietileno tereftalato y soportes bituminosos. Uno de los elementos a encolar debe ser poroso.
Condiciones de preparación: la superficie debe estar limpia, seca, desempolvada y desengrasada
Se recomienza realizar una prueba de adherencia sobre todos los soportes.

## Modo de empleo:
Aplicación: pistola manual o neumática
Temperatura de aplicación: +5°C a +30°C
Producto de limpieza: agua, inmediatamente después de su utilización
Producto de reparación: con el mismo producto, ADEFIX® FLOORSTYL® & WALLSTYL®.
Las superficies a pegar deben estar limpias, secas y libres de grasa y polvo.
Aplique en contactos y molduras (todos los de 15 cm) sin olvidar las cuñas y los bordes de los paneles .

## Observaciones:
Para obtener una adherencia inicial y definitiva óptima, es más importante la fuerza de fijación que la duración de secado.
Es preferable que el soporte sea poroso.

## Medidas de seguridad:
Observar las normas habituales de higiene en el trabajo.



05-2010 NMC sa / 2010 Éditeur responsable: NMC sa, Gert-Noël-Straße, B-4731 Eynatten